

H6905 Datenblatt PermaLean

Bereich	Ergebnis	Testverfahren
Film	Homogen gefärbtes PVC	K.A.
Filmdicke	0,5mm	Messschieber-Methode
Klebstoff-Typ	Modifiziertes Lösungsmittel-Acryl	K.A.
Dicke des Klebstoffs	0,12mm	K.A.
Gesamtdicke	0,62mm	K.A.
Schälhaftung auf Edelstahl, 20 Minuten Haltezeit, N/25mm	25,2	FINAT FTMI
Schälhaftung auf Edelstahl, 24 Minuten Haltezeit, N/25mm	28,0	FINAT FMI
Zugfestigkeit, N/25mm	158	Lloyd T5100 mit 500N Wägezelle
Dehnung bei Bruch	294%	Lloyd T5100 mit 500N Wägezelle
Farbe	Die Standardfarben sind schwarz, orange, rot, grün, weiß und gelb. Jede Pantone- oder RAL-Farbe kann je nach MOQ produziert werden	K.A.
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C	K.A.
Maximale Größe der Produktionsrolle	1260mmx100m	K.A.

Die oben genannten Tests wurden von Adhesive Technical Services Ltd. durchgeführt; die Original-Testdaten sind auf Anfrage erhältlich.

	Testergebnis für trockene Oberflächen	Testergebnis für nasse Oberflächen
Pendel	102	24
DIN51130	R10	

Die oben genannten Tests wurden in Übereinstimmung mit dem Pendel durchgeführt. Die Tests wurden in einem anerkannten unabhängigen Reibungsprüfungslabor durchgeführt, und Kopienzertifikate sind auf Anfrage erhältlich.

LRV-Testergebnisse

SKU (Farbe)	RAL	Pantone	Ø LRV	Bereich
H6905N (Schwarz)	9004	Black 6 U	3,1	0,8
H6905R (Rot)	3001	484 U	13,4	0,5
H6905O (Orange)	2010	1665 U	23,1	0,3
H6905Y (Gelb)	1003	137 U	52,3	1
H6905V (Grün)	6032	3288 U	14,9	0,8
H6905B (Blau)	5005	294 U	6,6	0,4
H6905W (Weiß)	9003	705 U	78,1	0,8
H6905D (Gelb/Gefahrenschwarz)	9004 / 1003	Black 6 U / 137 U	3,2 / 62,9	0,8
H6905E (Schwarz/Gefahrenweiß)	9004 / 9003	Black 6 U / 7541 U	3,1 / 78,1	0,8 / 0,8
H6905A (Rot/Gefahrenweiß)	3028 / 9003	32 U / White	25,8 / 78,6	1,1 / 1,9

Alle oben genannten Daten dienen nur als Referenz.

©Heskins Ltd 1997-2024

